

# Ideal para moldear, FRESAR Y ROUTEAR

Tablero de fibras de densidad media, ideal para aplicaciones de construcción y diseños vanguardistas con acabados especiales.

- **→ EXCELENTE TERMINACIÓN**
- → PERMITE ROUTEAR
  Y DESFONDAR
- → GRAN VERSATILIDAD DE USOS
- → MENOR DESGASTE
  DE HERRAMIENTAS





#### www.arauco.com



## CARACTERÍSTICAS

- · Superficie suave y homogénea.
- Humedad entre el 5% y 11%\*.
- Disponible en tres densidades: Ligero, Estándar\*\* y Ultraligero\*\*.

### **VENTAJAS DEL PRODUCTO**

- Tablero con baja emisión de formaldehído.
- Exactitud en el fresado, routeado y trabajos de alta precisión.
- Mejor aprovechamiento de herramientas.
- Fácil de pintar, laquear o barnizar.

### PRINCIPALES APLICACIONES

- · Fabricación de muebles.
- · Arquitectura de interiores.
- Revestimiento de muros.
- · Moldurados.
- Puertas.

### **RECOMENDACIONES**

- Al cortar, los mejores resultados se obtienen usando sierras con dientes de carburo de tungsteno y 40 o 60 dientes para discos de 7" u 8", respectivamente.
- Se puede ensamblar con tornillos o taquetes.

- Usar tornillos de cuerpo recto y con hilo en toda su longitud. Realizar una perforación igual al diámetro del alma del tornillo y 2 mm más profunda que el largo del tornillo. Instalarlos a una distancia mínima de 25 mm de las esquinas.
- Al usar tornillos de cabeza cónica, realizar un avellanado en la superficie del tablero.
- Al routear, elegir perfiles que sean preferentemente sin aristas ni rebajes muy angostos, ya que podrían reducir la resistencia al impacto y afectar la uniformidad en la terminación con pintura.

### **ALMACENAMIENTO**

- Los tableros deben almacenarse en forma horizontal y elevados del piso, usando soportes de igual altura.
- Almacenar bajo techo en lugares frescos, secos y que no estén expuestos al sol.
- Al mover un tablero sobre otro, evitar arrastrarlo, para no generar rayaduras.
- Evitar golpes que puedan dañar los bordes de los tableros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS														
Producto			Dime	nsiones	Tolerancias									
	espesores de línea mm	espesores especiales mm	largo m	ancho de línea m	anchos especiales m	espesor mm	largo mm	ancho mm	diagonal mm					
TRUPÁN MDF	3 - 4.7 - 9 12 - 15 - 18	2.5 25 - 30	2.44	1.22	1.52 - 1.83 2.15	-/+0.2	-/+2	-/+2	≤3					

PROPIEDADES	FÍSICO-MECÁNICAS																					
Propiedades	Unidad	Lige	го	Estándar													Ultraligero					
Espesores mm		9 - 3	30	2.5 - 3		4.7 - 5.5		9			12		15 - 18		25		30		12 - 30			
Densidad	kg/m³	590 -	640	800 - 8	60	740 - 820		7	700 - 760		690 - 750		680 - 740		670 - 730		670 - 730		470 - 550			
I.B. Promedio	KPa	600 -	700	800 - 900 2,000 - 2,500		800 - 900 2,000 - 3,000		70	700 - 900 2,600 - 3,000		700 - 900 2,400 - 2,800		700 - 900		700 - 900		600 - 800		520 - 600			
M.O.E.	N/mm²	2,200 -	2,800					2,6					,800	2,400 - 2,800		2,400 - 2,800		2,000 - 2,400		1,80	1,800 - 2,200	
M.O.R.	N/mm²	28 -	36	30 - 4	)	35 - 45			33 - 37		2	18 - 32	2	28 -	- 32	28 - 32		26 - 30		2	22 - 28	
Hinchamiento (24 Hrs.)	Unidad		Ligero					Estándar								Ultra				ligero		
Espesores mm		9 - 14	15 - 1	18 21 - 2	4 2	5 - 30	2.5	3	4.5	4.7	7 !	5.5	9	12	15 - 18	3 25	30	12	15	18	25 - 30	
Hinchamiento	%	< 13	<10	(9		۷8	∢35	< 35	< 35	< 2	2 <	30	< 15	< 13	<11	< 10	< 18	< 14	< 12	۷8	<10	
Retención de tornillos	Unidad			Liger		Estándar							Ultraligero									
Espesores mm			15 - 18 - 25 - 30							15 - 18 - 25 - 30							15 - 18 - 25 - 30					
Canto	kg			> 80		> 85							› 65									
Cara	kg			> 100		› 105							>80									

Notas: Productos disponibles bajo pedido con emisiones TSCA y certificación FSC. / Formatos 5x8, 6x8 y 7x8 pies, disponible únicamente bajo pedido especial (disponibilidad sujeta a existencias con el distribuidor de su preferencia).

Los tableros tienen un contenido de humedad entre 5% y 11% al momento del despacho, medida usando método estándar EN 322.

Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso



<sup>\*\*</sup> Densidad Estándar y Ultraligero, disponible únicamente bajo pedido especial (disponibilidad sujeta a existencias con el distribuidor de su preferencia).